CEMENT PLUS

ELEMENT 20

Cemento a vista

Caratteristiche

- Alta elasticità
- Alta adesione
- Alta resistenza
- Alta traspirabilità
- Presa rapida
- Uso a parete

Applicazioni consigliate

- Spazi commerciali
- Bar / Ristoranti
- Uffici
- Arredi
- Abitazioni

Ciclo di applicazione

Fase 1. Assicurarsi che il sottofondo sia livellato, compatto, asciutto (umidità <3%), privo di polvere e macchie. Se il sottofondo è ruvido, utilizzare il rasante a presa rapida RASOCOL 600; in caso di crepe procedere con un ripristino completo.

Fase 2. Applicare il primer al quarzo C Primer Plus sulla superficie. Consumo 8-12 m²/kg.

Dopo 3-8 ore (a seconda delle condizioni climatiche)

Fase 3. preparare Element 20 miscelandolo con il 25-30% di acqua.

Fase 4. Applicare il materiale sulla superficie con una spatola, creando uno strato uniforme che copra completamente il sottofondo. Spessore di applicazione 2-3 mm.

Fase 5. Subito dopo l'applicazione di Element 20, utilizzare l'apposito attrezzo (a "erba") per creare sulla superficie un effetto con picchi e pori.

Dopo 15-45 minuti, prima che la superficie asciughi

Fase 6. levigare i picchi con una spatola per ottenere sulla superficie i pori desiderati.

Dopo 4-24 ore

Fase 7. applicare a spruzzo uno strato del sigillante impermeabilizzante acrilico COLORTEC. Consumo 100-150 gr/m².

PROJECTA SOLUZIONI SRL
Sede Legale: Via G. Misticoni, 70 – 65127 Pescara (PE)
Sede Operativa: Via T. Mamiani, 33 – 60019 Senigallia (AN)
WEB http://www.projectasoluzioni.com
MAIL info@projectasoluzioni.com
P.IVA: C.F. / P.I. 02384650681