CEMENT PLUS

Natura 50 velvet

Micro-rivestimento — senza cemento

Caratteristiche

- Alta elasticità
- Alta adesione
- Alta resistenza
- Presa rapida
- Uso interno ed esterno
- Uso a pavimento e parete

Applicazioni consigliate

- Spazi commerciali
- Bar / Ristoranti
- Uffici
- Scale
- Arredi
- Abitazioni

Ciclo di applicazione

Fase 1. Assicurarsi che il sottofondo sia livellato, compatto, asciutto (umidità <3%), privo di polvere e macchie. In caso di crepe, procedere con il ripristino.

Fase 2. Miscelare Natura 50 velvet con acqua al 30-35%, a seconda delle condizioni climatiche (temperatura, umidità).

Fase 3. Applicare la miscela in modo omogeneo con una spatola. Gli effetti che si creano durante l'applicazione compariranno sulla superficie finale. Spessore del 1° strato 0,5-0,7 mm, consumo del 1° strato 0,5-0,7 kg/m².

Dopo 4-16 ore dall'applicazione del 1° strato

Fase 4. levigare la superficie con carta abrasiva (grana 150-220) e quindi pulire con aspirapolvere.

Fase 5. Miscelare nuovamente Natura 50 velvet con acqua al 30-35%, a seconda delle condizioni climatiche.

Fase 6. Applicare la miscela in modo omogeneo con una spatola. Pressare con la spatola in base all'effetto finale desiderato. Spessore del 2° strato 0,5-0,6 mm, consumo del 2° strato 0,3-0,5 kg/m².

Pareti / Soffitti / Arredi

Dopo 4-10 ore dall'applicazione del 2° strato di Natura 50 velvet

PROJECTA SOLUZIONI SRL
Sede Legale: Via G. Misticoni, 70 – 65127 Pescara (PE)
Sede Operativa: Via T. Mamiani, 33 – 60019 Senigallia (AN)
WEB http://www.projectasoluzioni.com
MAIL info@projectasoluzioni.com
P.IVA: C.F. / P.I. 02384650681

Fase 1. applicare il sigillante protettivo acrilico Colorfresh con un rullo a pelo corto (mohair), diluito 50/50 con acqua.

Dopo 2-6 ore dal 1° strato di Colorfresh

Fase 2. applicare il 2° strato di Colorfresh (diluito 50/50 con acqua) con un rullo a pelo corto (mohair). Consumo totale 100 gr/m² per 2 strati.

Pavimenti / Bagni

Dopo 24-72 ore dall'applicazione del 2° strato di Natura 50 velvet

Fase 1. applicare il primer acrilico PU Deco Resina con un rullo a pelo corto (mohair), diluito al 10% con acqua. Consumo 40 gr/m².

Dopo 2-12 ore dall'applicazione di Deco Resina

Fase 2. applicare il 1° strato del sigillante protettivo bicomponente PU Deco Plus, in proporzione 5A:1B diluito al 10% con acqua.

Dopo 4-12 ore

Fase 3. applicare il 2° strato del sigillante protettivo bicomponente PU Deco Plus, in proporzione 5A:1B diluito fino al 10% con acqua (opzionale). Consumo totale 60 gr/m² per due strati.

Dopo 72 ore dall'applicazione del 2° strato di Deco Plus

Fase 4. la superficie è pronta per l'uso e il calpestio.

PROJECTA SOLUZIONI SRL
Sede Legale: Via G. Misticoni, 70 – 65127 Pescara (PE)
Sede Operativa: Via T. Mamiani, 33 – 60019 Senigallia (AN)
WEB http://www.projectasoluzioni.com
MAIL info@projectasoluzioni.com
P.IVA: C.F. / P.I. 02384650681