CEMENT PLUS

TX RASO

Pareti in cemento a vista

Caratteristiche

- Alta traspirabilità
- Uso interno ed esterno
- Uso a parete

Applicazioni consigliate

- Spazi commerciali
- Bar / Ristoranti
- Uffici
- Abitazioni

Ciclo di applicazione

Fase 1. Assicurarsi che il sottofondo sia livellato, compatto, asciutto (umidità <3%), privo di polvere e macchie. Se il sottofondo è ruvido, utilizzare il rasante a presa rapida RASOCOL 600; in caso di crepe procedere con un ripristino completo.

Fase 2. Applicare il primer al quarzo C Primer Plus sulla superficie. Consumo 80-150 gr/m².

Dopo 3-8 ore (a seconda delle condizioni climatiche)

Fase 3. preparare TX RASO miscelandolo con il 20% di acqua.

Fase 4. Applicare il materiale sulla superficie con una spatola, creando uno strato uniforme che copra completamente il sottofondo. Spessore di applicazione 3-5 mm.

Fase 5. Subito dopo l'applicazione di TX RASO, utilizzare una tavola in alluminio o legno come guida, insieme a una spatola dello stesso spessore, per creare lunghe strisce sulla superficie.

Dopo 4-24 ore

Fase 6. applicare a spruzzo uno strato del sigillante impermeabilizzante a base polimerica COLORTEC. Consumo 100-150 gr/m².

PROJECTA SOLUZIONI SRL
Sede Legale: Via G. Misticoni, 70 – 65127 Pescara (PE)
Sede Operativa: Via T. Mamiani, 33 – 60019 Senigallia (AN)
WEB http://www.projectasoluzioni.com
MAIL info@projectasoluzioni.com
P.IVA: C.F. / P.I. 02384650681